

Towadaaoishi

十和田青石

天然石

made in Japan ●標準品



| | | | | | | | | |
|------------|--------|-------------|---|---------|----------------------|-------|--------|------------------------|
| 150角 | TA-150 | 150 × 150mm | - | 15.0mm厚 | 44.4枚/m ² | 22枚/箱 | 17kg/箱 | ¥23,800/m ² |
| 300 × 150角 | TA-151 | 300 × 150mm | - | 15.0mm厚 | 22.2枚/m ² | 11枚/箱 | 17kg/箱 | ¥23,800/m ² |
| 300角 | TA-152 | 300 × 300mm | - | 15mm厚 | 11.1枚/m ² | 5枚/箱 | 15kg/箱 | ¥23,800/m ² |



タイヤ挽き



■物性データ

石種／凝灰岩
 吸水率／9.58%
 曲げ強度／34.0kgf/cm²
 圧縮強度／414kgf/cm²
 比重／2.19

| | | | | | | | | |
|------------|--------|-------------|---|---------|----------------------|-------|--------|------------------------|
| 600 × 300角 | TA-224 | 600 × 300mm | - | 22.0mm厚 | 5.55枚/m ² | 3枚/箱 | 26kg/箱 | ¥31,800/m ² |
| 200角 | TA-156 | 200 × 200mm | - | 15.0mm厚 | 25枚/m ² | 14枚/箱 | 19kg/箱 | ¥23,800/m ² |
| 900 × 300角 | TA-225 | 900 × 300mm | - | 22.0mm厚 | 3.7枚/m ² | 2枚/箱 | 26kg/箱 | ¥31,800/m ² |
| 400 × 200角 | TA-157 | 400 × 200mm | - | 15.0mm厚 | 12.5枚/m ² | 7枚/箱 | 19kg/箱 | ¥23,800/m ² |
| 200角 | TA-226 | 200 × 200mm | - | 22.0mm厚 | 25枚/m ² | 10枚/箱 | 20kg/箱 | ¥21,800/m ² |
| 400角 | TA-158 | 400 × 400mm | - | 15.0mm厚 | 6.25枚/m ² | 5枚/箱 | 26kg/箱 | ¥29,800/m ² |
| 400 × 200角 | TA-227 | 400 × 200mm | - | 22.0mm厚 | 12.5枚/m ² | 5枚/箱 | 20kg/箱 | ¥23,800/m ² |
| 300 × 150角 | TA-221 | 300 × 150mm | - | 22.0mm厚 | 22.2枚/m ² | 8枚/箱 | 18kg/箱 | ¥21,800/m ² |
| 400角 | TA-228 | 400 × 400mm | - | 22.0mm厚 | 6.25枚/m ² | 3枚/箱 | 23kg/箱 | ¥34,800/m ² |
| 300角 | TA-222 | 300 × 300mm | - | 22.0mm厚 | 11.1枚/m ² | 3枚/箱 | 13kg/箱 | ¥23,800/m ² |
| 600 × 400角 | TA-229 | 600 × 400mm | - | 22.0mm厚 | 4.17枚/m ² | 2枚/箱 | 23kg/箱 | ¥34,800/m ² |
| 450 × 300角 | TA-223 | 450 × 300mm | - | 22.0mm厚 | 7.4枚/m ² | 3枚/箱 | 20kg/箱 | ¥23,800/m ² |

■保温、保湿機能があります。 ■防滑性、防カビ、防菌機能があります。 ■遠赤外線放射機能があります。(放射率 89%) ■マイナスイオン放出機能があります。 ■水質浄化機能があります。
 ■多少の寸法誤差がありますので、目地幅は必ず 5mm程度確保してください。 ■施工後土足で歩行しないでください。 ■セメントのアク（白華現象）を避けるため、表面処理をおすすめします。
 ■凍結の恐れのある場所には使用しないでください。 ■実寸法の表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、割付けの際はご注意ください。