


Delight Border


ディライトボーダー

接着剤張
専用商品


発砲ガラス
made in Japan ●標準品




| モデル A | DLR-B/MODEL-A |
|-------|------------------------|
| | 192 × 30 · 95mm |
| | - |
| | 約 15 ~ 45mm厚 |
| | 2箱 / m ² |
| | 34 · 34 枚 / 箱 |
| | 5.5kg / 箱 |
| | 比重 0.4 |
| | ¥14,000/m ² |



| モデル B | DLR-B/MODEL-B |
|-------|------------------------|
| | 192 × 30 · 45 · 60mm |
| | - |
| | 約 15 ~ 45mm厚 |
| | 2箱 / m ² |
| | 19 · 19 · 19 枚 / 箱 |
| | 5.5kg / 箱 |
| | 比重 0.4 |
| | ¥14,000/m ² |



| モデル C | DLR-B/MODEL-C |
|-------|------------------------|
| | 192 × 30 · 60 · 90mm |
| | - |
| | 約 15 ~ 45mm厚 |
| | 2箱 / m ² |
| | 15 · 15 · 15 枚 / 箱 |
| | 5.5kg / 箱 |
| | 比重 0.4 |
| | ¥14,000/m ² |



DLR-B/MODEL-A



DLR-B/MODEL-B



DLR-B/MODEL-C

特徴

- 超 軽 量** ◇比重約 0.4 の「水に浮く」超軽量素材で、重量は約 11kg/m²です。
◇セメント 2次製品・天然石に比べ、重量は約 1/3 ~ 1/5 です。
- 高耐久 性** ◇無機焼成体の為、耐久性・安定性・耐火性に優れ有毒ガス発生心配もありません。
◇セメント製品に見られる白華現象や色落ちが殆どありません。
◇不燃材料認定を取得しております。(認定番号 NM-1130)
◇凍結融解試験 (JIS A1435) を 300 サイクルクリアしています。
- 施 工 性** ◇一液性弾性接着剤貼り専用で、施工は簡単です。
◇ノコギリで切れる程切断が容易で超軽量により作業性がよく、施工時間が短縮できます。
◇超軽量の為、従来セメント搬石の貼れなかった躯体強度の低い場所にも施工可能です。
- 環 境 対 応** ◇リサイクルガラスを主原料に使用しているエコ商品です。
(認定番号 第 03124012 号)



天然石の風合いを再現した、今までにない超軽量なセラミックス擬石です。高い意匠性をもちながら、無機質のもつ耐候性の良さと、超軽量による良好な施工性をあわせ持っています。■サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際にはご注意ください。■色むらと色幅があります。