

Climb

クライム

磨き面・マット面

B I類(磁器質)施釉(浸透釉)

made in China ●標準品



C.S.R・B 0.44(最大値)



800 角平 (磨き面) NF-800/CMB- P

	800 × 800mm
	-
	12.5mm厚
	1.56 枚 / m ²
	3 枚 / 箱
56kg / 箱	
¥8,000/m ²	

600 角平 (磨き面) NF-600/CMB- P

	600 × 600mm
	-
	10.5mm厚
	2.75 枚 / m ²
	4 枚 / 箱
34kg / 箱	
¥8,000/m ²	

600 角平 (マット面) NF-600/CMB- M

	600 × 600mm
	-
	10.5mm厚
	2.75 枚 / m ²
	4 枚 / 箱
34kg / 箱	
¥8,000/m ²	

400 角平 (磨き面) NF-400/CMB- P

	398 × 398mm
	-
	12.5mm厚
	6.25 枚 / m ²
	6 枚 / 箱
28kg / 箱	
¥8,000/m ²	

400 角平 (マット面) NF-400/CMB- M

	398 × 398mm
	-
	12.5mm厚
	6.25 枚 / m ²
	6 枚 / 箱
28kg / 箱	
¥8,000/m ²	

ボラカスホワイト




CMB-021P (磨き面)
CMB-021M (マット面)

ドラバーモレ



CMB-033P (磨き面)
CMB-033M (マット面)

カラカッタ



CMB-051P (磨き面)
CMB-051M (マット面)

アンティークページ



CMB-059P (磨き面)
CMB-059M (マット面)

クレママルフィル



CMB-119P (磨き面)
CMB-119M (マット面)

エンペラードル



CMB-155P (磨き面)
CMB-155M (マット面)

■磨きタイルは表面を研磨した後、表面に出来た細孔を保護材で埋めながら光沢が出るよう磨き仕上げをしています。 ■磨き製品のため水濡れする床では滑りやすくなりますのでご使用の際はご注意ください。
 ■定寸加工を施した商品ではありますが、寸法には多少の誤差があります。標準目地幅 3mm 以上を確保してください。 ■ロット、サイズによって色が異なる場合があります。貼り分けにはご注意ください。
 ■光の反射具合によっては、タイル表面に霧(もや)がかかった様に見える場合があります。 ■酸性及びアルカリ性の薬品は使用しないでください。光沢用保護材と反応し艶落ちする恐れがあります。
 ■二層(ダブルチャージ)製品のため、巾木として使用される場合は上記の「コバ貼付加工」「コバペイント加工」をお勧めします。 ■タイル表面に焼成時に残るアルミナや保護材除去の粉等が付着している場合がありますので、ご注意ください。 ■サイズ間で色が多少異なります。 ■壁への施工は必ず接着剤張りで施工してください。モルタルでの施工は避けてください。必要に応じ安全のため、落下防止対策を行ってください。 ■淡い色のタイルには濃い色(黒、濃灰等)の目地は使用しないでください。 ■目地残りがシミになる場合がありますのでタイル表面の目地材を拭き残さない様十分拭き取ってください。
 ■磨きタイルを養生する場合は貼付材(接着剤・貼付けモルタル・セメントペースト)、目地材が十分に硬化・乾燥してから行ってください。特に、十分乾燥させずにビニールシートやプラダン(プラスチック段ボール)等で、密閉するような養生した場合、乾燥前の目地剤のアルカリ成分とタイル表面の光沢用保護剤とが反応し艶落ちする恐れがあります。(特に、梅雨時期、雨天時は十分気をつけてください) ■粘着力の高い養生テープは粘着成分が磨きタイルの保護剤を剥離させますので使用しないでください。粘着力の低いマスキングテープ等でも長時間の貼り付けは避けてください。 ■輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。尚、予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。 ■日常のメンテナンスは化学薬品のついてないモップ、ホウキ等で掃き掃除を行ってください。汚れが付着した場合は水または市販の中性洗剤を使用し雑巾等で拭いてください。酸性やアルカリ性の洗剤を使用しないでください。又、タイル保護剤を守るため、メラミンスポンジで強く擦らないでください。 ■化学モップは使用しないでください。化学モップに含まれる成分がタイルの保護剤に悪い影響を与える場合があります。