

Materials 副資材

陶磁器質タイル張り用接着剤

フレックス マルチ

JIS A 5557

JIS A 5548 タイプ1 F★★★★

JAIA 4VOC基準適合



注) 空気の対流が少ない箇所で使用すると、湿度や温度などの条件により、臭気が残る可能性があります。ご使用に際しては当社営業担当にお問い合わせください。

¥3,300/本
※箱単位での販売

内外装用タイルの張り付け施工用として開発された一液反応硬化型の変成シリコーン・エポキシ樹脂系接着剤です。硬化後はゴム状の弾力性を持つため、下地変形や熱膨張などによる応力を緩和します。セメント目地不要工法にも使用できます。

主成分/外観	変成シリコーン・エポキシ樹脂系/マッシュ状	
適用箇所	屋外及び屋内の壁面	
適用仕上げ材	300角タイル以下、2kg以下/板 注)内装の場合は施釉タイルに限ります。	
適用下地	内装	モルタル、けい酸カルシウム板などのボード類
	外装	コンクリート、モルタル、サイディングボードなどのボード類
色	オフホワイト・ベージュ・グレー・ダークグレー・ブラック	
標準使用量	2.0~2.6kg/m ² ・0.3~0.5ml/kg	

容量	包装形態	梱包単位
2kg	フィルムパック	9本



タイル張り用弾性接着剤

フレックス モザイク

JIS A 5557

JAIA F★★★★

JAIA 4VOC基準適合



注) 空気の対流が少ない箇所で使用すると、湿度や温度などの条件により、臭気が残る可能性があります。ご使用に際しては当社営業担当にお問い合わせください。

¥3,300/本
※箱単位での販売

内外装用タイルの張り付け施工用として開発された一液反応硬化型の変成シリコーン・エポキシ樹脂系接着剤です。硬化後はゴム状の弾力性を持つため、下地変形や熱膨張などによる応力を緩和します。セメント目地不要工法にも使用できます。

主成分/外観	変成シリコーン・エポキシ樹脂系/マッシュ状	
適用箇所	屋外及び屋内の壁面	
適用仕上げ材	モザイクタイル	
適用下地	内装	モルタル、けい酸カルシウム板などのボード類
	外装	コンクリート、モルタル、サイディングボードなどのボード類
色	オフホワイト・ベージュ・グレー・ダークグレー・ブラック	
標準使用量	2.0~2.5kg/m ² ・0.4~0.5ml/kg	

容量	包装形態	梱包単位
2kg	フィルムパック	9本



内装陶磁器質タイル、石材、ガラスタイル用接着剤

インテリアフレックス

JIS A 5548 タイプ1 F★★★★

JAIA 4VOC基準適合



注) 業務用浴室へのご使用は避けてください。業務用浴室への施工に際しては当社営業担当にお問い合わせください。

¥4,500/本
※箱単位での販売

内装用タイルや石材の張り付け施工用として開発された一液反応硬化型の変成シリコーン樹脂系接着剤です。硬化後はゴム状の弾力性を持つため、下地変形などによる応力を緩和します。ポーダータイルの張り付けなどセメント目地を認めない工法にも使用できます。

主成分/外観	変成シリコーン樹脂系/マッシュ状	
適用箇所	屋内の壁面	
適用仕上げ材	内装用陶磁器質タイル、石材(300mm角以下2kg/枚以下)、ガラスタイル	
適用下地	モルタル、けい酸カルシウム板などのボード類	
色	オフホワイト・ダークグレー	
標準使用量	2.0~2.5kg/m ² ・0.4~0.5ml/kg (5mm角ノッチのクシ目ゴテの場合)	

容量	包装形態	梱包単位
2kg	フィルムパック	9本



NEO CATALOGUE 2022-23 No.13

大型タイル、石材用接着剤

MS-20

JAIA F★★★★

JAIA 4VOC基準適合



注) 業務用浴室へのご使用は避けてください。業務用浴室への施工に際しては当社営業担当にお問い合わせください。

¥4,500/本
※箱単位での販売

内装壁面タイル、石材用として開発された、点付け施工用の一液反応硬化型の変成シリコーン樹脂系接着剤です。硬化後は適度な硬さを保持することで、接着強さを確保しつつ、下地の変形やタイルの動きによる応力を緩和します。

主成分/外観	変成シリコーン樹脂系/灰白色・マッシュ状	
適用箇所	屋内の壁面	
適用仕上げ材	陶磁器質タイル、石材(600mm角/厚さ20mm以下)	
適用下地	モルタル、コンクリート、ボード類(せっこうボードは注意)	
標準使用量	2.4~4.0kg/m ² (浮かし厚が5mm/1点60gの点付け施工の場合)	

容量	包装形態	梱包単位
2kg	フィルムパック	9本(へら付き)

大型タイル、石材施工用接着剤

ME-05

JAIA F★★★★

JAIA 4VOC基準適合



¥5,000/本
※箱単位での販売

屋外壁面へのタイル・石材施工用(落下防止金物併用)として開発された、一液反応硬化型の変成シリコーン・エポキシ樹脂系接着剤です。硬化性は優れ、硬化後は適度な硬さを保持することで、接着強さを確保しつつ、下地の変形や仕上げ材の動きによる応力を緩和します。

主成分/外観	変成シリコーン・エポキシ樹脂系/灰白色・マッシュ状	
適用箇所	屋外の壁面	
適用仕上げ材	陶磁器質タイル、石材(600mm角、厚さ15mm以下)	
適用下地	コンクリート、モルタル、パネル類	
標準使用量	約60g/1点・2.4~4.0kg/m ² (1点・直径約50mm、高さ約30mmのダンゴ状の場合)	

容量	包装形態	梱包単位
2kg	フィルムパック	9本(へら付き)

乾式工法床タイル、石材用接着剤

MS70ア-10

JIS A 5549 F★★★★

JAIA 4VOC基準適合



¥5,000/本
※箱単位での販売

内装床面へのタイル、石材施工用として開発された一液反応硬化型の変成シリコーン樹脂系接着剤です。初期硬化性に優れ、硬化後はほどよい硬さを保持することで、下地の変形や局部荷重による仕上げ材への不具合を低減します。

主成分/外観	変成シリコーン樹脂系/灰白色・マッシュ状	
適用箇所	屋内の床面[床暖房可]	
適用仕上げ材	磁器質タイル、せっき質タイル(厚み8mm以上で600角までの床タイル) 石材[石材含浸タイプの裏面処理材を併用](厚み12mm以上、600mm角まで)	
適用下地	木質系(根太間隔303mmピッチ、合板厚み12mm以上を使用) モルタル、コンクリート	
標準使用量	2.0~2.4kg/m ² ・0.4~0.5ml/kg (5mm角ノッチのクシ目ゴテの場合)	

容量	包装形態	梱包単位
2kg	フィルムパック	9本